



产品检验报告

产品名称: 有机膨润土

产品型号: SK-08

生产日期: 2020-03-04

生产批号: 200304

检验项目	标准要求	检验结果	结果
自活化粘度, mPa·s (5%二甲苯分散体)	4500-6500	4830	合格
干燥失重, % (105°C2h)	≤3.5	3.26	合格
灼烧失重, %	30-45	32.3	合格
细度(200目), %	≤5	0.4	合格
外观	白色粉末		

备注: 试样 10g, 加入 190g 二甲苯 (I 类), 将容器置于高速搅拌机下, 使桨叶浸没液体以下 2/3 处。渐渐将转速提高至 2200~2500r/min, 在此转速下搅拌 10min, 使之搅匀。停止转动后取下容器, 立即用刮刀把凝胶装入合适的粘度测定器中, 边装边振捣测定器驱走气泡。在 Brookfield RV-DV2T 旋转粘度计下, 使用 6#转子 /60r 测定即时粘度, 重复测量 3 次。

检验结论: 共检 5 项, 所检项目符合企业标准 Q/320500 SZGJ 03-2017 的要求。



检验员: 王奇

审核: 王奇

2020年3月5日